



# Selectmix 01/03

Feuergetrockneter Quarzsand

## Verfügbarkeit

Anz. pro Palette	42
VPE	25 kg
Art.-Nr.	Sack
Gebinde-Schlüssel	25
4405	■

**Verbrauch** Je nach Anwendung (siehe Technisches Merkblatt des jeweiligen Bindemittels)

**Anwendungsbereiche** ■ Füllstoff für geeignete Remmers-Systeme

**Eigenschaften** ■ Gewaschen  
■ Feuergetrocknet

## Produktkenndaten

Korndichte	2,65 g/cm <sup>3</sup>
Körnung	ca. 0,09 - 0,25 mm
Form	Fest

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

**Verarbeitung** Nur für gewerbliche Anwender!

Verwendung, Füllgrad und Verarbeitung werden durch die Anwendung und das Harz-Härterssystem bestimmt.



---

**Hinweise**

Der max. Füllgrad ist abhängig von dem verwendeten Bindemittel, der Schichtdicke und den Baustellengegebenheiten.

Weitere Hinweise zu Verarbeitung, Systemaufbauten und Pflege der weiteren aufgeführten Produkte sind den jeweiligen aktuellen Technischen Merkblättern und den Remmers Systemempfehlungen zu entnehmen.

---

**Lagerung / Haltbarkeit**

Bei trockener Lagerung unbegrenzt.



---

**Sicherheit / Regularien**

Nur für gewerbliche Anwender!

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

---

**Persönliche  
Schutzausrüstung**

Diese Angaben sind den aktuellen Sicherheitsdatenblättern bzw. den jeweiligen Angaben der Berufsgenossenschaften zu entnehmen.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.