



Betofix HQ6

Hochfester, quellfähiger Vergussbeton



Farbton	Verfügbarkeit	
	Anz. je Palette	36
	Größe / Menge	25 kg
	Gebinde-Typ	Papiersack
	Gebinde-Schlüssel	25
	Art.-Nr.	
grau	0556	■

Verbrauch Ca. 2,1 kg/dm³



Anwendungsbereiche



- Mineralische Untergründe im Trocken-, Feucht-, Nass- und Unterwasserbereich
- Verguss und Unterfüllung von Maschinen, Stahlkonstruktionen, Bahnschienen, Windkraftanlagen und Brückenlagern
- Ausfüllen von Fugen zwischen Fertigteilen, Fertigteilelementen und Kellersohlen
- Einbetonieren von Stützen in Köcherfundamenten
- Betoninstandsetzungen gemäß 3. Berichtigung zur Rili-SIB
- Verfüllen großer Hohlräume in Betonbauteilen gemäß 3. Berichtigung zur Rili-SIB
- Entspricht der DAfStb-Richtlinie: „Herstellung und Verwendung von zementgebundenen Vergussbeton und Vergussmörtel“
- Innen und Außen

Eigenschaften

- Gute Fließeigenschaften
- Selbstverdichtend
- Quellfähig
- Wasserundurchlässig
- Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer Alkaligehalt (SR/NA)
- Größtkorn: 6 mm
- Brandverhalten: Klasse A1
- Druckfestigkeit n. 28 d: ≥ 60 N/mm²
- Frost-Tausalzbeständig
- Korrosionshemmend



Angaben zur Planung

Betofix HQ6 - Klassifizierung				
Brandverhalten	Klasse A1			
Einwirkung aus der Umgebung				
Karbonatisierung	XC1	XC2	XC3	XC4
Chloride ohne Meerwasser	XD1	XD2	XD3	
Chloride mit Meerwasser	XS1	XS2	XS3	
Frostangriff mit/ohne Taumittel	XF1	XF2	XF3	XF4*
Chemischer Angriff	XA1	XA2		
Verschleißbeanspruchung	XM1*	XM2*		
Feuchtigkeitsklassenzuordnung	WO	WF	WA	

Produktkenndaten

Quellmaß (24 h)	≥ 0,5 Vol.-%
Fließmaßklasse	a3
Schwindklasse	SKVB 0
Frühfestigkeitsklasse	C (bei 20°C)*
Druckfestigkeitsklasse	C 50/60
Wasseranspruch	9,6 % entspricht ca. 2,4 l/25 kg
Druckfestigkeit	24 h: 10 – 24 N/mm ² 7 d: > 40 N/mm ² 28 d: > 60 N/mm ² 90 d: > 65 N/mm ² (am Würfel)
Größtkorn	6 mm
Fließmaß	5 min.: ≥ 700 mm 30 min.: ≥ 650 mm 60 min.: ≥ 650 mm 90 min.: ≥ 600 mm
Frischmörtelrohddichte	Ca. 2,3 kg/dm ³

*Bei 5°C < C; bei 30°C = B

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Mögliche Systemprodukte

- [Betofix NBM \(1230\)](#)
- [Remmers Schal- und Trennmittel](#)

Arbeitsvorbereitung

■ **Vorbereitungen**

Betonuntergrund:

Tragfähig, sauber, staubfrei


Aktuelle technische Regelwerke für nachfolgende Parameter beachten:

- Haftzugfestigkeiten des Untergrundes
- Mindestrauhigkeiten/-rautiefen

Untergrund mattfeucht vornässen.



Zubereitung



■ Anmischung


Wasser vorlegen, Trockenmörtel zugeben und homogen mischen.

Mischzeit: ca. 3 Minuten

Reifezeit: ca. 1 Minute

Nachmischzeit: ca. 1 Minute

Verarbeitung



■ Verarbeitungsbedingungen

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +30 °C.

Niedrige Temperaturen verlängern, hohe Temperaturen verkürzen die Verarbeitungs- und Erhärtungszeit.

Angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitbar gemacht werden.

■ Verarbeitungszeit (+20 °C)

Ca. 90 Minuten

Schichtdicke

20 - 240 mm

Ggf. einschalen.

Verguss ohne Unterbrechung von einer Seite oder Ecke.

Ggf. nachrütteln.

Hinweise

Chromatarm gemäß RL 2003/53/EG.

Produktkenndaten wurden unter Laborbedingungen gemäß DAfStb Rili – VeBMR ermittelt. Alkalische Bindemittel können einen lösenden Angriff auf Nichteisenmetalle verursachen.

Arbeitsgeräte / Reinigung



Mischwerkzeug: Doppelwellenmischer, Zwangsmischer

Bei Einsatz einer Mischpumpe Chargenmischer verwenden.


Arbeitsgeräte im frischen Zustand mit Wasser reinigen.

Remmers Werkzeuge

- **Mischgefäß (4030)**
- **Glättkellen (4004)**
- **Glättkelle (4117)**
- **Glättkelle duo (4118)**

Lagerung / Haltbarkeit

Trocken, in ungeöffneten Gebinden, 12 Monate.



Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GISCODE

ZP1



Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Abguss leeren.

Leistungserklärung

➤ **Leistungserklärung**

Konformitätserklärung



0921

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

20

GBI P57

EN 1504-6: 2006

0556

Verankerungsprodukt

Auszieh Widerstand $\leq 0,6$ mm

Chloridionengehalt: $\leq 0,05$ %

Brandverhalten: Klasse A1

Gefährliche Substanzen: NPD

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.